

Clear Crystal パーティション・間仕切り用高透明不燃材料 クリアクリスタル

RG-1200FB

■ Quality Sample



不燃

防災

国土
交通大臣
認定品

材質

基布：グラスファイバー 100%

樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

不燃材料認定番号 / 防災製品番号

国土交通大臣認定品

不燃材料認定番号：NM-3726

(財) 日本防災協会認定品

防災製品番号：A1130226

(物品：カーテン)

■ 特徴

透光率

透明度にこだわった
柔らかい不燃シート。
これまでの技術では難しかった
低ヘイズで透光率 90%の
透明度を実現しました。

不燃

国土交通大臣の
不燃材料認定を
取得しております。

両面 静電防止

(表面抵抗値 $10^{10}\Omega$)

様々な用途に合わせ、
両面に静電防止効果を
持たせました。



株式会社イノベックス

クリアクリスタル

RG-1200FB

■ 物性・規格データ

項目	測定値	測定方法
幅 (cm) × 長さ (m)	101 × 30	
重量 (g/m ²)	395	JIS L 1096 準拠
厚み (mm)	0.28	JIS L 1096 準拠
引張強さ (N/cm)	タテ 588 ヨコ 470	JIS L 1096 A 法 準拠
引裂強さ (N)	タテ 14.8 ヨコ 9.3	JIS L 1096 C 法 / トラペゾイド法 準拠
伸び率 (%)	タテ 3.5 ヨコ 3.5	JIS L 1096 A 法 準拠
全光線透過率 (%)	90.8	JIS K 7361-1 準拠
ヘーズ値 (%)	3.5	JIS K 7136 準拠
表面抵抗値 (Ω)	10 ¹⁰	JIS K 6271、温度 20℃、湿度 60% 準拠

※上記数値は実測値の平均であり、保証値ではありません。

特長

■ 不燃

国土交通大臣の不燃材料認定を取得しております。

■ 透光率

透明度にこだわった柔らかな不燃シート。

これまでの技術では難しかった低ヘーズで透光率 90% の透明度を実現しました。

■ 両面帯電防止 (10¹⁰ Ω)

様々な用途に合わせ、両面に帯電防止効果を持たせました。

- 材質基布：グラスファイバー 100% / 樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)
- 国土交通大臣認定品 不燃材料認定番号：NM-3726
- (財)日本防災協会認定品 防災製品番号：A-1130226 (物品：カーテン)

■ シート物性

試験項目	測定値	測定方法
幅 (cm) × 長さ (m)	101 × 30	—
重量 (g /m ²)	395	JIS L 1096 準拠
厚み (mm)	0.28	JIS L 1096 準拠
引張強さ (N/cm ³)	タテ 588 ヨコ 470	JIS L 1096 A 法 準拠
引裂強さ (N)	タテ 14.8 ヨコ 9.3	JIS L 1096 C 法 / トラペゾイド法 準拠
伸び率 (%)	タテ 3.5 ヨコ 3.5	JIS L 1096 A 法 準拠
全光線透過率 (%)	90.8	JIS K 7361-1 準拠
ヘーズ値 (%)	3.5	JIS K 7136 準拠
表面抵抗値 (Ω)	10 ¹⁰	JIS K 6271、温度 20℃、湿度 60% 準拠

※上記数値は実測値の平均であり、保証値ではありません。