

各シートのオーバーラップ数およびシート使用枚数

Aタイプ・Eタイプの場合 (%表示)		
シート幅 100 (mm)		シート使用枚数
0%ラップ		幅 (mm) ÷ 100
33%ラップ		幅 (mm) ÷ 82
66%ラップ		幅 (mm) ÷ 66
100%ラップ		幅 (M) × 20

(小数点以下繰り上げ)

シート幅 200 (mm)		シート使用枚数
0%ラップ		幅 (mm) ÷ 200
33%ラップ		幅 (mm) ÷ 165
50%ラップ		幅 (mm) ÷ 148
66%ラップ		幅 (mm) ÷ 132
100%ラップ		幅 (M) × 10

(小数点以下繰り上げ)

シート幅 300 (mm)		シート使用枚数
0%ラップ		幅 (mm) ÷ 300
33%ラップ		幅 (mm) ÷ 247
50%ラップ		幅 (mm) ÷ 231
66%ラップ		幅 (mm) ÷ 198
100%ラップ		幅 (M) × 6.7

(小数点以下繰り上げ)

Bタイプ・Cタイプの場合

シート幅 200 (mm)		シート使用枚数
ラップなし		幅 (mm) ÷ 200
一部ラップ (左右50mmづつ)		幅 (M) × 6.7
完全ラップ		幅 (M) × 10

(小数点以下繰り上げ)

シート幅 300 (mm)		シート使用枚数
ラップなし		幅 (mm) ÷ 300
一部ラップ (左右50mmづつ)		幅 (M) × 4
一部ラップ (左右100mmづつ)		幅 (M) × 5
完全ラップ		幅 (M) × 6.7

(小数点以下繰り上げ)

Dタイプの場合

シート幅 300 (mm)		シート使用枚数
一部ラップ (左右95mmづつ)		幅 (mm) ÷ 205

(四捨五入)

ストリップドアシート物性表

シートの種類		フラット静電透明 2×200	フラット静電透明 3×300	フラット静電防虫 2×200	フラット超耐寒 2×200	フラット防炎静電 透明2×200	備考
試験項目	硬さ	86	87	87	82	89	JIS Cタイプ
	100%モジュラス (N)	170	236	158	107	177	JIS K 6732
引張強度 (N)	タテ	151	225	143	94	167	JIS K 6732
	ヨコ	433	517	380	311	366	
伸び (%)	タテ	406	518	358	348	375	JIS K 6732
	ヨコ	429	381	402	429	316	
引裂強度 (N)	タテ	461	401	411	515	359	JIS K 6732
	ヨコ	134	194	121	96	129	
全光線透過率 (%)	タテ	131	184	118	110	123	JIS K 7375
	ヨコ	88	87	63	91	87	
表面抵抗値 (Ω/sq)		3.2×10 ¹⁰	1.8×10 ¹⁰	1.6×10 ¹⁰	1.8×10 ¹⁰	1.4×10 ¹⁰	JIS C 2170 準拠
体積抵抗値 (Ω・cm)		3.1×10 ¹⁰	1.6×10 ¹⁰	2.1×10 ¹⁰	3.3×10 ¹⁰	2.0×10 ¹⁰	JIS C 2170 準拠
防炎性						適合	消防法施工規則第4条の3
使用環境温度 (°C)		常温	常温	常温	5°C ~ -45°C	常温	

*注:この値は測定値であり、保障値ではありません。
*その他の製品の物性表は、HPでご確認ください。